



SINCE  
**1950**

# TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

## MEPAR-M 160

Aramidová netkaná textilie



- Popis:** Netkaná textilie zpevněná propletem technologií Malivlies
- Materiálové složení:** 50% meta aramid  
50% para aramid
- Plošná hmotnost:** 160 g/m<sup>2</sup>
- Standardní šíře:** 250 cm
- Délka role:** 100 m
- Použití:** Ochranná textilie pro kolejová vozidla a sedadla kolejových vozidel speciální odolné oděvy a průmyslové použití



Datum vydání: 20.3.2023

System řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001



# TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

Specifikace materiálu

Datum vydání: 20.3.2023

## MEPAR-M 160

Aramidová netkaná textilie

|   |     | MEPAR-M              | 160  |                |
|---|-----|----------------------|--|----------------|
| <b>FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI</b>                       |     |                      |  |                |
| Plošná hmotnost [ $\pm 10\%$ ] / EN 29073-1       |     | g/m <sup>2</sup>     | 160  |                |
| Tloušťka [ $\pm 10\%$ ] / ČSN EN ISO 9073 - 2     |     | mm                   | 2,1  |                |
| <b>MECHANICKÉ VLASTNOSTI</b>                      |     |                      |  |                |
| Pevnost v tahu [min] / EN 29073-3                 | MD  | N/5cm                | 75   |                |
|   | CMD |                      | 60   |                |
| Tažnost [ $\pm 20\%$ ] / EN 29073-3               | MD  | %                    | 60   |                |
|   | CMD |                      | 55   |                |
| <b>HOŘLAVOST*</b>                                 |     |                      |  |                |
| Kyslíkové číslo - L.O.I. / STN EN ISO 4589-2:2017 |     | obj.% O <sub>2</sub> | 33,00  | $\pm 0,5^{**}$ |
| ČSN EN 45545-2+A1                                 |     | R21                  | HL3  |                |
| <b>BALENÍ A SKLADOVÁNÍ</b>                        |     |                      |  |                |
| Maximální šířka [cm]                              |     |                      | 250  | -1 +3 cm       |
| Délka [m]   |     |                      | 100  | -              |
| Balení  |     |                      | Role jsou balené v PE fólii a navinuty volně bez papírové trubice. |                |
| Skladování  |     |                      | V krytých, čistých a suchých prostorách                            |                |

Vyše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.

\* Následující parametry byly testovány ve VÚCHV Svit a EN45545 - 2 + A1 v akreditované zkušební laboratoři CZ Testing

\*\* Standardní kombinovaná nejistota.

