



TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

NONWEX AG 50

Netkaná vpichovaná textilie



- Popis:** Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním s antibakteriálním účinkem
- Materiálové složení:** 50 % polypropylenová stříž
50 % polypropylenová stříž s obsahem stříbra
- Barva:** Bílá
- Plošná hmotnost:** 150 g/m²
- Standardní šíře:** od 2 do 6 m (přesná šíře dle požadavku zákazníka)
- Standardní délka:** 200 m
- Použití:** Textilie pro všeobecné použití s antibakteriálním účinkem.


Vlastnosti:


 ANTIBAKTERIÁLNÍ


 OBSAHUJE
STŘÍBRO


 VYROBENO
V ČR

Pokyny pro údržbu:



Specifikace materiálu
Datum vydání: 5.4. 2023

System řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001



TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

Specifikace materiálu

Datum vydání: 5.4. 2023

NONWEX AG 50

Netkaná vpichovaná geotextilie

NONWEX AG 50		150	
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI			
Plošná hmotnost [± 10 %] / EN 29073-1	g/m ²	150	
Tloušťka 2 kPa [± 15 %] / DIN 53855-3	mm	3	
MECHANICKÉ VLASTNOSTI			
Pevnost v tahu [min] / EN 29073-3	MD	350	
	CMD	500	
Tažnost [± 20 %] / EN 29073-3	MD	95	
	CMD	95	
Statické protažení (static elongation) / PV 3909	MD	35	
	CMD	30	
Pevnost v dalším trhání [min] / NES M 0076/13	MD	50	
	CMD	50	
ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINNOST*			
Antimikrobiální aktivita / ASTM E 2149-13a Bakterie: escherichia coli CCM 3954	Vzorek	NONWEX AG 50	Inokulum
	1h [CFU/ml]	9,85 x 10 ³	2,29 x 10 ⁵
	Redukce [%]	95,70**	-
POKYNY PRO ZACHÁZENÍ			
Teplota praní [max]	°C	max. 60	
Prací cykly [max]	počet	5	
Žehlení		Ne	
Upozornění		V případě poškození materiál dále nepoužívat.	
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ			
Balení		Volně ložené role balené v PE fólii, možnost návínu na papírové trubici	
Skladování		V krytých, čistých a suchých prostorech	

Vyše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.

* Následující parametry byly testovány na VÚTCH-CHEMITEK, Žilina v akreditované zkušební laboratoři antimikrobiální aktivit.