



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: **MK HQ PP 350 / 2024**

Polypropylenová vpichovaná netkaná textilie MOKRUTEX HQ PP

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

### MOKRUTEX HQ PP 350

2. Zamýšlená použití:

Vpichovaná netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, tunelů, pro stavbu hrází, kanálů, odvodňovacích systémů pro funkci separační, filtrační, výztužnou a ochrannou (S, F, R, P)

3. Výrobce:

RETEX a.s.  
U nádraží 894  
672 01 Moravský Krumlov, CZ  
e: geo@retex.cz · i: www.retex.cz

4. Zplnomocněný zástupce:

...

5. Systém POSV:

Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků : **2+**

6.a Oznámený subjekt:

Textilní zkušební ústav s.p. - oznámený subjekt 1021 provedl počáteční posouzení systému řízení výroby podle systému 2 + provádí pravidelný dozor nad systémem výroby a vydal certifikát.

6.b Evropské technické posouzení:

...

7. Deklarované vlastnosti:

Vlastnost		Norma	Jednotka	Střední hodnota	Tolerance	Harmonizované technické normy
Pevnost	MD	EN ISO 10319	kN/m	27	-1	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13256:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016
	CMD		kN/m	27	-1	
Tažnost	MD	EN ISO 10319	%	80	± 20	
	CMD		%	80	± 20	
Statické protřžení - CBR		EN ISO 12236	kN	4,3	-0,1	
Dynamické protřžení - kužel		EN ISO 13433	mm	4	+2	
Pyramidální test		EN 14574	N	286	-20	
Charakteristická velikost otvorů $O_{90}$		EN ISO 12956	$\mu\text{m}$	86,7	± 15	
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie $V_{I_{H50}}$		EN ISO 11058	$\text{l/m}^2 \cdot \text{s}$	41,0	-8,2	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 0,1 / podélný směr	20 kPa	EN ISO 12958	$\text{l/m} \cdot \text{s}$	$1,59 \times 10^{-3}$	$-3,18 \times 10^{-4}$	
	100 kPa			$5,80 \times 10^{-4}$	$-1,16 \times 10^{-4}$	
	200 kPa			$1,30 \times 10^{-4}$	$-2,6 \times 10^{-5}$	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 1 / podélný směr	20 kPa	EN ISO 12958	$\text{l/m} \cdot \text{s}$	$1,73 \times 10^{-2}$	$-3,46 \times 10^{-3}$	
	100 kPa			$4,34 \times 10^{-3}$	$-8,68 \times 10^{-4}$	
	200 kPa			$3,30 \times 10^{-3}$	$-6,6 \times 10^{-4}$	
Odolnost proti povětrnostním vlivům		EN ISO 12224	Musí se zakrýt do 1 měsíce po uložení .			
Odolnost proti oxidaci		EN ISO 13438	%	>76,4	min 50	
Účinnost ochrany	300 kPa	EN 13719	%	2,25	± 0,45	
Nebezpečné látky		Méně než je požadováno v nařízeních členských států EU				Platné národní předpisy členských států EU

Předpokládá se trvanlivost po dobu 100 let v přírodních zemínách s hodnotou  $4 \leq \text{pH} \leq 9$  a teplotách zeměny  $\leq 25^\circ \text{C}$ .

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

...

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Moravský Krumlov: 31.1.2024

Ing. Robert Šimek, Ph.D.  
předseda představenstva