



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č.: MK HQ PES 1200 / 2024-1

Polyesterová vpichovaná netkaná textilie MOKRUTEX HQ PES

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**MOKRUTEX HQ PES 1200**

2. Zamýšlená použití:

Vpichovaná netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, tunelů, pro stavbu hrází, kanálů, odvodňovacích systémů pro funkci separační, filtrační, ochrannou a drenážní ( S, F, P, D )

3. Výrobce:

RETEX a.s.  
U nádraží 894  
672 01 Moravský Krumlov, CZ  
e: geo@retex.cz · i: www.retex.cz

4. Zplnomocněný zástupce:

...

5. Systém POSV:

Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků : 2+

6.a Oznámený subjekt:

Textilní zkušební ústav s.p. - oznámený subjekt 1021 provedl počáteční posouzení systému řízení výroby podle systému 2 + provádí pravidelný dozor nad systémem výroby a vydal certifikát.

6.b Evropské technické posouzení:

...

7. Deklarované vlastnosti:

Vlastnost		Norma	Jednotka	Střední hodnota	Tolerance	Harmonizované technické normy
Pevnost	MD	EN ISO 10319	kN/m	44,4	-4,7	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13256:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016
	CMD		kN/m	62	-8,9	
Tažnost	MD	EN ISO 10319	%	105	± 20	
	CMD		%	105	± 20	
Statické protržení - CBR		EN ISO 12236	kN	7,8	-0,2	
Dynamické protržení - kužel		EN ISO 13433	mm	0	+ 1,0	
Pyramidální test		EN 14574	N	965,2	-73,4	
Charakteristická velikost otvorů $O_{90}$		EN ISO 12956	$\mu\text{m}$	64	± 15	
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie $V_{I,H50}$		EN ISO 11058	$\text{l}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$	12,3	-1,7	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 0,1 / podélný směr	20 kPa	EN ISO 12958	$\text{l}/\text{m} \cdot \text{s}$	6,40E-04	-1,28E-04	
	100 kPa			3,80E-04	-7,60E-05	
	200 kPa			8,60E-05	-1,72E-05	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 1 / podélný směr	20 kPa	EN ISO 12958	$\text{l}/\text{m} \cdot \text{s}$	1,34E-02	-2,68E-03	
	100 kPa			4,59E-03	-9,18E-04	
	200 kPa			3,21E-03	-6,42E-04	
Odolnost proti povětrnostním vlivům		EN ISO 12224	Musí se zakrýt do 2 týdnů po uložení.			
Odolnost proti hydrolýze		EN ISO 12447	%	>93,2	min 50	
Účinnost ochrany 300 kPa		EN 13719	%	2,31	± 0,46	
Nebezpečné látky		Méně než je požadováno v nařízeních členských států EU				Platné národní předpisy členských států EU

Předpokládá se trvanlivost po dobu 50 let v přírodních zemínách s hodnotou  $4 \leq \text{pH} \leq 9$  a teplotách zeminy  $\leq 25^\circ \text{C}$ .

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

...

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Moravský Krumlov: 30.10.2024

Ing. Robert Šimek, Ph.D.  
předseda představenstva