



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č.: MK HQ PP 130 / 2024-1

Polypropylenová vpichovaná netkaná textilie MOKRUTEX HQ PP

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MOKRUTEX HQ PP 130

2. Zamýšlená použití:

Vpichovaná netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, pro stavbu hrází, kanálů, odvodňovacích systémů pro funkci separační a filtrační (S, F)

3. Výrobce:

RETEX a.s.
U nádraží 894
672 01 Moravský Krumlov, CZ
e: geo@retex.cz · i: www.retex.cz

4. Zplnomocněný zástupce:

...

5. Systém POSV:

Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků : 2+

6.a Oznámený subjekt:

Textilní zkušební ústav s.p. - oznámený subjekt 1021 provedl počáteční posouzení systému řízení výroby podle systému 2 + provádí pravidelný dozor nad systémem výroby a vydal certifikát.

6.b Evropské technické posouzení:

...

7. Deklarované vlastnosti:

Vlastnost	Norma	Jednotka	Střední hodnota	Tolerance	Harmonizované technické normy
Pevnost	MD	kN/m	10,6	-1	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016
	CMD	kN/m	14,1	-1,2	
Tažnost	MD	%	70	± 20	
	CMD	%	80	± 20	
Statické protřžení - CBR	EN ISO 12236	kN	1,9	-0,2	
Dynamické protřžení - kužel	EN ISO 13433	mm	9	+2	
Charakteristická velikost otvorů O_{90}	EN ISO 12956	μm	103	± 15	
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie $V_{I_{H50}}$	EN ISO 11058	$\text{l/m}^2 \cdot \text{s}$	61,3	-11,5	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 0,1 / podélný směr	20 kPa	l/m.s	7,39E-04	-1,48E-04	
	100 kPa		1,34E-04	-2,68E-05	
	200 kPa		6,02E-05	-1,20E-05	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 1 / podélný směr	20 kPa	l/m.s	7,24E-03	-1,45E-03	
	100 kPa		1,27E-03	-2,54E-04	
	200 kPa		5,92E-04	-1,18E-04	
Odolnost proti povětrnostním vlivům	EN ISO 12224	Musí se zakrýt do 2 týdnů po uložení.			
Odolnost proti oxidaci	EN ISO 13438	%	>76,4	min 50	
Nebezpečné látky	Méně než je požadováno v nařízeních členských států EU				Platné národní předpisy členských států EU

Předpokládá se trvanlivost po dobu 100 let v přírodních zeminách s hodnotou $4 \leq \text{pH} \leq 9$ a teplotách zeminy $\leq 25^\circ \text{C}$.

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

...

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Moravský Krumlov: 31.10.2024

Ing. Robert Šimek, Ph.D.
předseda představenstva