



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### Č.: MK HQ PP 250 / 2024-1

Polypropylenová vpichovaná netkaná textilie MOKRUTEX HQ PP

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

## MOKRUTEX HQ PP 250

2. Zamýšlená použití:

Vpichovaná netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, pro stavbu hrází, kanálů, odvodňovacích systémů pro funkci separační, filtrační a výztužnou (S, F, R)

3. Výrobce:

RETEX a.s.  
U nádraží 894  
672 01 Moravský Krumlov, CZ  
e: geo@retex.cz · i: www.retex.cz

4. Zplnomocněný zástupce:

...

5. Systém POSV:

Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků : 2+

6.a Oznámený subjekt:

Textilní zkušební ústav s.p. - oznámený subjekt 1021 provedl počáteční posouzení systému řízení výroby podle systému 2 + provádí pravidelný dozor nad systémem výroby a vydal certifikát.

6.b Evropské technické posouzení:

...

7. Deklarované vlastnosti:

Vlastnost	Norma	Jednotka	Střední hodnota	Tolerance	Harmonizované technické normy	
Pevnost	MD	EN ISO 10319	kN/m	20,5	-1,1	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016
	CMD		kN/m	24,2	-1,6	
Tažnost	MD	EN ISO 10319	%	70	± 20	
	CMD		%	80	± 20	
Statické protřžení - CBR	EN ISO 12236	kN	3,4	-0,2		
Dynamické protřžení - kužel	EN ISO 13433	mm	6	+2		
Pyramídální test	EN 14574	N	207,4	-20		
Charakteristická velikost otvorů $O_{90}$	EN ISO 12956	$\mu\text{m}$	86,7	± 15		
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie $V_{H50}$	EN ISO 11058	$\text{l}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$	56,1	-23,4		
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 0,1 / podélný směr	20 kPa	EN ISO 12958	$\text{l}/\text{m} \cdot \text{s}$	0,000908	-0,0001816	
	100 kPa			0,000288	-0,0000576	
	200 kPa			0,000126	-0,0000252	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 1 / podélný směr	20 kPa	EN ISO 12958	$\text{l}/\text{m} \cdot \text{s}$	0,00964	-0,001928	
	100 kPa			0,00277	-0,000554	
	200 kPa			0,00127	-0,000254	
Odolnost proti povětrnostním vlivům	EN ISO 12224	Musí se zakrýt do 1 měsíce po uložení .				
Odolnost proti oxidaci	EN ISO 13438	%	>76,4	min 50		
Nebezpečné látky	Méně než je požadováno v nařízeních členských států EU				Platné národní předpisy členských států EU	

Předpokládá se trvanlivost po dobu 100 let v přírodních zeminách s hodnotou  $4 \leq \text{pH} \leq 9$  a teplotách zeminy  $\leq 25^\circ \text{C}$ .

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

...

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Moravský Krumlov: 31.10.2024

Ing. Robert Šimek, Ph.D.  
předseda představenstva