



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### Č.: MK HQ PP 400 / 2024-1

Polypropylenová vpichovaná netkaná textilie MOKRUTEX HQ PP

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

## MOKRUTEX HQ PP 400

2. Zamýšlená použití:

Vpichovaná netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, tunelů, pro stavbu hrází, kanálů, odvodňovacích systémů pro funkci separační, filtrační, výztužnou a ochrannou (S, F, R, P)

3. Výrobce:

RETEX a.s.  
U nádraží 894  
672 01 Moravský Krumlov, CZ  
e: geo@retex.cz · i: www.retex.cz

4. Zplnomocněný zástupce:

...

5. Systém POSV:

Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků : 2+

6.a Oznámený subjekt:

Textilní zkušební ústav s.p. - oznámený subjekt 1021 provedl počáteční posouzení systému řízení výroby podle systému 2 + provádí pravidelný dozor nad systémem výroby a vydal certifikát.

6.b Evropské technické posouzení:

...

7. Deklarované vlastnosti:

Vlastnost	Norma	Jednotka	Střední hodnota	Tolerance	Harmonizované technické normy
Pevnost	MD	kN/m	34,4	-1,8	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13256:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016
	CMD	kN/m	39,6	-1,7	
Tažnost	MD	%	70	± 20	
	CMD	%	80	± 20	
Statické protřžení - CBR	EN ISO 12236	kN	5,7	-0,3	
Dynamické protřžení - kužel	EN ISO 13433	mm	2	+1	
Pyramídální test	EN 14574	N	326,6	-36,1	
Charakteristická velikost otvorů $O_{90}$	EN ISO 12956	$\mu\text{m}$	72	± 15	
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie $V_{I_{H50}}$	EN ISO 11058	$\text{l/m}^2 \cdot \text{s}$	36,8	-7,8	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 0,1 / podélný směr	20 kPa	l/m.s	1,31E-03	-2,62E-04	
	100 kPa		6,78E-04	-1,36E-04	
	200 kPa		4,06E-04	-8,12E-05	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 1 / podélný směr	20 kPa	l/m.s	1,29E-02	-2,58E-03	
	100 kPa		6,45E-03	-1,29E-03	
	200 kPa		4,52E-03	-9,04E-04	
Odolnost proti povětrnostním vlivům	EN ISO 12224	Musí se zakrýt do 1 měsíce po uložení .			
Odolnost proti oxidaci	EN ISO 13438	%	>76,4	min 50	
Účinnost ochrany	300 kPa	EN 13719	%	2,25	± 0,45
Nebezpečné látky	Méně než je požadováno v nařízeních členských států EU				Platné národní předpisy členských států EU

Předpokládá se trvanlivost po dobu 100 let v přírodních zemínách s hodnotou  $4 \leq \text{pH} \leq 9$  a teplotách zeměny  $\leq 25^\circ \text{C}$ .

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

...

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Moravský Krumlov: 31.10.2024

Ing. Robert Šimek, Ph.D.  
předseda představenstva