



SINCE
1950

MALIVLIES VS/pAR

Aramidová netkaná textilie



- Popis:** Netkaná textilie zpevněná propletem technologií Malivlies
- Materiálové složení:** 50% Viskóza s nehořlavou úpravou
50% para aramid
- Plošná hmotnost:** 160 g/m²
- Použití:** Ochranná textilie pro kolejová vozidla a sedadla kolejových vozidel speciální odolné oděvy a průmyslové použití



Datum vydání: 01.09.2025

MALIVLIES VS/pAR

Aramidová netkaná textilie

MALIVLIES VS/Par			160	
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI				
Plošná hmotnost [±10 %] / EN 29073-1	g/m ²		160	
Tloušťka [±10 %] / ČSN EN ISO 9073 - 2	mm		2,1	
MECHANICKÉ VLASTNOSTI				
Pevnost v tahu [min] / EN 29073-3	MD	N/5cm	58	
	CMD		67	
Tažnost [±20 %] / EN 29073-3	MD	%	48	
	CMD		60	
HOŘLAVOST*				
TL 1010	MD		0	
	CMD		0	
ČSN EN 45545-2+A1	R21		HL1, HL2, HL3	
UL94	MD		HB & V-0	
	CMD		HB & V-0	
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ				
Maximální šířka [cm]			250	-1 +3 cm
Délka [m]			100	-
Balení				Role jsou balené v PE fólii a navinuty volně bez papírové trubice.
Skládování				V krytých, čistých a suchých prostorách

Vyše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.

* Následující parametry byly testovány A1 v akreditované zkušební laboratoři CZ Testing

** Standardní kombinovaná nejistota.