



SINCE  
**1950**

## MEPAR-A 180

Aramidová netkaná textilie



- Popis:** Netkaná textilie zpevněná propletem technologií Arachne
- Materiálové složení:** 50% meta aramid  
50% para aramid  
Aramidová příze
- Barva:** Žlutá
- Plošná hmotnost:** 180 g/m<sup>2</sup>
- Maximální šíře:** 150 cm
- Délka role:** 100 m
- Použití:** Textilie pro o ochranné oděvy a pomůcky



### Specifikace materiálu

Datum vydání: 25. 11. 2025



# TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

Specifikace materiálu  
Datum vydání: 25. 11. 2025

## MEPAR-A 180

Aramidová netkaná textilie

| MEPAR-A                                |                      |       | 180                                                                |          |
|----------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI                   |                      |       |                                                                    |          |
| Plošná hmotnost [±10 %] / EN 29073-1   | g/m <sup>2</sup>     |       | 180                                                                |          |
| Tloušťka [±10 %] / ČSN EN ISO 9073 - 2 | mm                   |       | 3,7                                                                |          |
| MECHANICKÉ VLASTNOSTI                  |                      |       |                                                                    |          |
| Pevnost v tahu [min] / EN 29073-3      | MD                   | N/5cm | 13                                                                 |          |
|                                        | CMD                  |       | 2                                                                  |          |
| Tažnost [±20 %] / EN 29073-3           | MD                   | %     | 7                                                                  |          |
|                                        | CMD                  |       | 7                                                                  |          |
| HOŘLAVOST*                             |                      |       |                                                                    |          |
| L.O.I. / STN EN ISO 4589-2 A           | obj.% O <sub>2</sub> |       | 43,00                                                              | ±0,5**   |
| ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ           |                      |       |                                                                    |          |
| Maximální šířka [cm]                   |                      |       | 150                                                                | -1 +3 cm |
| Délka [m]                              |                      |       | 100                                                                | -        |
| Balení                                 |                      |       | Role jsou balené v PE fólii a navinuty volně bez papírové trubice. |          |
| Skládování                             |                      |       | V krytých, čistých a suchých prostorech                            |          |

Vyše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.

\* Následující parametry byly testovány ve Zkušební laboratoři fyzikální, analytické a textilní ve Svitě (Slovensko).

\*\* Standardní kombinovaná nejistota.