


# ENVIZOL TRAIN AL DR

Tepelně a akusticky pohltivá deska  
s drenážní vrstvou

## Zvuková pohltivost / ČSN ISO 10534-1



f [Hz]	600 / 30	800 / 40	600 / 10	750 / 30	1000 / 40	1250 / 50
100	0,09	0,13	0,20	0,20	0,20	0,25
125	0,08	0,12	0,16	0,16	0,16	0,22
160	0,12	0,17	0,22	0,23	0,22	0,26
200	0,13	0,19	0,22	0,25	0,23	0,29
250	0,15	0,21	0,18	0,29	0,29	0,40
315	0,20	0,31	0,19	0,46	0,41	0,54
400	0,34	0,45	0,25	0,60	0,52	0,69
500	0,44	0,61	0,30	0,72	0,68	0,84
630	0,62	0,80	0,41	0,84	0,83	0,92
800	0,82	0,93	0,51	0,87	0,93	0,95
1000	0,95	0,99	0,62	0,89	0,96	0,95
1250	0,91	0,97	0,58	0,96	0,92	0,93
1600	0,96	0,93	0,82	0,88	0,74	0,80
2000	0,99	0,87	0,95	0,78	0,68	0,75
2500	0,85	0,72	0,96	0,62	0,60	0,67
3150	0,77	0,69	0,87	0,57	0,62	0,69
4000	0,76	0,65	0,79	0,68	0,68	0,73
5000	0,71	0,70	0,64	0,60	0,59	0,65
6000	0,70	0,56	0,59	0,71	0,65	0,71
6300	0,86	0,59	0,83	0,87	0,92	0,88