

ENVIZOL TRAIN AL SA

Tepelně a akusticky pohltivá deska
se samolepící vrstvou

Zvuková pohltivost / ČSN ISO 10534-1



| f [Hz] | 600 / 10 | 750 / 30 | 1000 / 40 | 1250 / 50 |
|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| 100 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
| 125 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,22 |
| 160 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,26 |
| 200 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,29 |
| 250 | 0,18 | 0,29 | 0,29 | 0,40 |
| 315 | 0,19 | 0,46 | 0,41 | 0,54 |
| 400 | 0,25 | 0,60 | 0,52 | 0,69 |
| 500 | 0,30 | 0,72 | 0,68 | 0,84 |
| 630 | 0,41 | 0,84 | 0,83 | 0,92 |
| 800 | 0,51 | 0,87 | 0,93 | 0,95 |
| 1000 | 0,62 | 0,89 | 0,96 | 0,95 |
| 1250 | 0,58 | 0,96 | 0,92 | 0,93 |
| 1600 | 0,82 | 0,88 | 0,74 | 0,80 |
| 2000 | 0,95 | 0,78 | 0,68 | 0,75 |
| 2500 | 0,96 | 0,62 | 0,60 | 0,67 |
| 3150 | 0,87 | 0,57 | 0,62 | 0,69 |
| 4000 | 0,79 | 0,68 | 0,68 | 0,73 |
| 5000 | 0,64 | 0,60 | 0,59 | 0,65 |
| 6000 | 0,59 | 0,71 | 0,65 | 0,71 |
| 6300 | 0,83 | 0,87 | 0,92 | 0,88 |