



SINCE
1950

TADDITIONAL

QUALITY

UNTEX HQ PP K

Netkaná kalandrovaná textilie


NONWOVENS



- Popis:** Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a tepelně kalandrováním
- Materiálové složení:** 100% polypropylenová stříž
- Barva:** Bílá
- Plošná hmotnost:** 100 - 500 g/m²
- Maximální šíře:** 6 m
- Trvanlivost:** 100 let
- Certifikace:** Systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001
- Funkce:**



OCHRANA



SEPARACE

- Použití:** Jako geotextilie ve stavebnictví, čisticí textilie v různých průmyslových odvětvích a ochranná vrstva v obalovnictví.



OBALOVNICTVÍ



PRŮMYSL



STAVEBNICTVÍ

Specifikace materiálu

Datum vydání: 18. 6. 2020

Číslo: T-018-1

SINCE
1950

TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

Specifikace materiálu

Datum vydání: 18. 6. 2020

Číslo: G-018-1

UNTEX HQ PP K

Netkaná kalandrovaná textilie

UNTEX HQ PP K		100	150	200	250	300	400	500
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI								
Plošná hmotnost [$\pm 10\%$] / EN ISO 9864	g/m ²	100	150	200	250	300	400	500
Tloušťka 2 kPa [$\pm 15\%$] / EN ISO 9863-1	mm	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	2,2	2,6
MECHANICKÉ VLASTNOSTI								
Pevnost / EN ISO 10319	MD	8 -1	11 -1	16 -1	20 -1	23 -1	31 -1	42 -1
	CMD	8 -1	11 -1	16 -1	20 -1	23 -1	31 -1	42 -1
Tažnost [$\pm 10\%$] / EN ISO 10319	MD	50	50	50	50	60	60	60
	CMD	60	60	60	60	60	70	70
Statické protřžení - CBR test / EN ISO 12236	kN	1,3 -0,1	1,8 -0,1	2,6 -0,1	3,2 -0,1	3,7 -0,1	5,5 -0,1	6,7 -0,2
Dynamické protřžení kuželem / EN ISO 13433	mm	30 +2	22 +2	18 +2	14 +2	8 +2	6 +2	5 +1
Pyramidální test / EN ISO 14574	N	150,4 -20	150,4 -20	228 -20	228 -20	302,6 -20	468,3 -20	490 -20
HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI								
Velikost otvorů O ₉₀ / EN ISO 12956	μm	122 ±15	122 ±15	99 ±15	99 ±15	59 ±15	62 ±15	55 ±15
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie V _{H50} / EN ISO 11058	l/m ² ·s	25 -3,6	25 -3,6	17,3 -2,5	17,3 -2,5	14,6 -2,1	7,7 -1,4	6,7 -1,4
Propustnost vody k rovině geotextilie podélný směr - gradient 0,1 [$\pm 15\%$] / EN ISO 12958	20 kPa	8,11·10 ⁻⁵	8,11·10 ⁻⁵	1,58·10 ⁻⁴	1,58·10 ⁻⁴	2,28·10 ⁻⁴	1,68·10 ⁻⁴	3,24·10 ⁻⁴
	100 kPa	1,71·10 ⁻⁵	1,71·10 ⁻⁵	7,88·10 ⁻⁵	7,88·10 ⁻⁵	1,29·10 ⁻⁴	1,18·10 ⁻⁴	1,97·10 ⁻⁴
	200 kPa	5,49·10 ⁻⁶	5,49·10 ⁻⁶	6,36·10 ⁻⁵	6,36·10 ⁻⁵	1,13·10 ⁻⁴	1,03·10 ⁻⁴	1,66·10 ⁻⁴
Propustnost vody k rovině geotextilie podélný směr - gradient 1 [$\pm 15\%$] / EN ISO 12958	20 kPa	8,51·10 ⁻⁴	8,51·10 ⁻⁴	1,57·10 ⁻³	1,57·10 ⁻³	2,35·10 ⁻³	1,76·10 ⁻³	3,41·10 ⁻³
	100 kPa	2,11·10 ⁻⁴	2,11·10 ⁻⁴	7,73·10 ⁻⁴	7,73·10 ⁻⁴	1,33·10 ⁻³	1,12·10 ⁻³	1,96·10 ⁻³
	200 kPa	8,84·10 ⁻⁵	8,84·10 ⁻⁵	6,72·10 ⁻⁴	6,72·10 ⁻⁴	1,18·10 ⁻³	1,01·10 ⁻³	1,71·10 ⁻³
ODOLNOST								
Odolnost proti oxidaci / EN ISO 13438	MD	90,90	90,90	90,90	90,90	84,70	84,70	84,70
	CMD	76,40	76,40	76,40	76,40	80,00	80,00	80,00
Účinnost ochrany / EN 13719	300 kPa	1,82 ±1,8	1,82 ±1,8	1,59 ±1,6	1,59 ±1,6	2,52 ±2,5	1,56 ±1,6	1,81 ±1,8
Odolnost proti povětrnostním vlivům / EN ISO 12224		Musí se zakrýt do 2 týdnů po uložení			Musí se zakrýt do 1 měsíce po uložení			
Předpokládaná životnost		Předpokládá se trvanlivost po dobu 100 let v přírodních zeminách s 4<pH<9 při teplotě zeminy <25 °C						
FUNKCE								
Separáčn	S	X	X	X	X	X	X	X
Filtrační	F	X	X	X	X	X	X	X
Drenážní	D	X	X	X	X	X	X	X
Výztužná	R	X	X	X	X	X	X	X
Ochranná	P	X	X	X	X	X	X	X
CHARAKTERISTIKA								
Popis		Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a tepelně kalandrováním						
Materiálové složení		100 % polypropylenová stříž						
Barva		Bílá						
ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ								
Maximální šíře role	m	6	6	6	6	6	6	6
Délka role	m	50	50	50	50	50	50	50
Balení		Volně ložené role nebo uložené na paletách, balené v PE fólii, s návínem na papírové trubici						
Skladování		V krytých, čistých a suchých prostorách						

Výše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.