



08

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: **MK HQ PP 300 / 2020 - 1**

Polypropylenová vpichovaná netkaná textilie Mokrutex HQ PP

1. **MOKRUTEX HQ PP 300**

2. Vpichovaná netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, pro stavbu hrází, kanálů a odvodňovacích systémů pro funkci separační, filtrační, výtuhňovou a ochrannou (S, F, R, P)

3. RETEX a.s.
U nádraží 894
672 01 Moravský Krumlov, CZ
e: geo@retex.cz · i: www.retex.cz

4. ...
5. **Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků : 2+**

6.a Textilní zkušební ústav s.p. - oznámený subjekt 1021 provedl počáteční posouzení systému řízení výroby podle systému 2 + provádí pravidelný dozor nad systémem výroby a vydal certifikát SŘV č. 1021-CPR - 100 - 1/17

Vlastnost	Norma	Jednotka	Střední hodnota	Tolerance	Harmonizované technické normy
Plošná hmotnost	EN ISO 9864	g/m ²	300	± 10 %	EN 13249:2016
Pevnost	MD	kN/m	24	-1	EN 13250:2016
	CMD	kN/m	24	-1	EN 13251:2016
Tažnost	MD	%	80	± 20	EN 13252:2016
	CMD	%	80	± 20	EN 13253:2016
Tloušťka 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	3.2	± 15 %	EN 13254:2016
Statické protřžení - CBR	EN ISO 12236	kN	3.7	-0.1	EN 13255:2016
Dynamické protřžení - kužel	EN ISO 13433	mm	6	+ 2	EN 13256:2016
Pyramidální test	EN 14574	N	286	-20	EN 13257:2016
Charakteristická velikost otvorů O ₉₀	EN ISO 12956	μm	86.7	± 15	EN 13265:2016
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie V _{H50}	EN ISO 11058	l/m ² · s	41.0	-8,2	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 0,1 / podélný směr	20 kPa	EN ISO 12958	l/m.s	1,08 x 10 ⁻³	± 15 %
	100 kPa			3,81 x 10 ⁻⁴	
	200 kPa			0	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 1 / podélný směr	20 kPa	EN ISO 12958	l/m.s	1,27 x 10 ⁻²	
	100 kPa			3,18 x 10 ⁻³	
	200 kPa			1,92 x 10 ⁻³	
Odolnost proti povětrnostním vlivům	EN ISO 12224	Musí se zakrýt do 1 měsíce po uložení .			
Odolnost proti oxidaci	MD	EN ISO 13438	97.10%	-	
	CMD		92.10%		
Účinnost ochrany 300 kPa	EN 13719	%	2.25	± 10 %	
Nebezpečné látky		Méně než je požadováno v nařízeních členských států EU			Platné národní předpisy členských států EU

Předpokládá se trvanlivost po dobu 100 let v přírodních zemínách s hodnotou 4 ≤ pH ≤ 9 a teplotách zeminy ≤ 25° C.

8. ...

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno výrobcem a jeho jménem:
V Moravském Krumlově: 27.5.2020

Ing. Robert Šimek, Ph.D.
předseda představenstva