



SINCE  
1950



20

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: **MK HQ PP K 100 / 2020**

Polypropylenová vpichovaná netkaná kalandrovaná textilie Mokrutex HQ PP

1.

### MOKRUTEX HQ PP K 100

2.

Vpichovaná netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, pro stavbu hrází, kanálů a odvodňovacích systémů pro funkci separační, filtrační, výztužnou, ochrannou a drenážní (S, F, R, P, D)

3.

RETEX a.s.

U nádraží 894

672 01 Moravský Krumlov, CZ

e: geo@retex.cz · i: www.retex.cz

4.

...

5.

Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků : **2+**

6.a

Textilní zkušební ústav s.p. - oznámený subjekt 1021 provedl počáteční posouzení systému řízení výroby podle systému 2+ provádí pravidelný dozor nad systémem výroby a vydal certifikát ŠŘV č. 1021 - CPR - 100 - 1/17

Vlastnost	Norma	Jednotka	Střední hodnota	Tolerance	Harmonizované technické normy
Plošná hmotnost	EN ISO 9864	g/m <sup>2</sup>	100	± 10 %	EN 13249:2016
Pevnost	MD	kN/m	8	-1	EN 13250:2016
	CMD	kN/m	8	-1	EN 13251:2016
Tažnost	MD	%	50	± 10	EN 13252:2016
	CMD	%	60	± 10	EN 13253:2016
Tloušťka 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	0.7	± 15 %	EN 13254:2016
Statické protržení - CBR	EN ISO 12236	kN	1.3	-0.1	EN 13255:2016
Dynamické protržení - kužel	EN ISO 13433	mm	30	+2	EN 13256:2016
Pyramídální test	EN 14574	N	150.4	-20	EN 13257:2016
Charakteristická velikost otvorů O <sub>90</sub>	EN ISO 12956	μm	122	± 15	EN 13265:2016
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie V <sub>H50</sub>	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> .s	25.0	-3.6	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 0,1 / podélný směr	20 kPa	EN ISO 12958	l/m.s	8,11 x 10 <sup>-5</sup>	± 15 %
	100 kPa			1,71 x 10 <sup>-5</sup>	
	200 kPa			5,49 x 10 <sup>-6</sup>	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 1 / podélný směr	20 kPa	EN ISO 12958	l/m.s	8,51 x 10 <sup>-4</sup>	
	100 kPa			2,11 x 10 <sup>-4</sup>	
	200 kPa			8,84 x 10 <sup>-5</sup>	
Odolnost proti povětrnostním vlivům	EN ISO 12224	Musí se zakrýt do 2 týdnů po uložení.			
Odolnost proti oxidaci	MD	EN ISO 13438	90.90%		
	CMD		76.40%		
Účinnost ochrany 300 kPa	EN 13719	%	1.82	± 1.8	
Nebezpečné látky		Méně než je požadováno v nařízeních členských států EU			Platné národní předpisy členských států EU

Předpokládá se trvanlivost po dobu 100 let v přírodních zemínách s hodnotou 4 < pH < 9 a při teplotách zeminy < 25° C.

8.

...

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením ( EU ) č. 305/2011 vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedého výše.

Podepsáno výrobcem a jeho jménem:  
V Moravském Krumlově: 27.3.2020

Ing. Robert Šimek  
předseda představenstva