



SINCE  
**1950**



15

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: **MK HQ PP 130 / 2018 -2**

Polypropylenová vpichovaná netkaná textilie Mokrutex HQ PP

### 1. **MOKRUTEX HQ PP 130**

2. Vpichovaná netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, pro stavbu hrází, kanálů a odvodňovacích systémů pro funkci separační a filtrační ( S, F)

3. RETEX a.s.  
U nádraží 894  
672 01 Moravský Krumlov, CZ  
e: geo@retex.cz · i: www.retex.cz

4. ...

5. Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků : **2+**

6.a Textilní zkušební ústav s.p. - oznámený subjekt 1021 provedl počáteční posouzení systému řízení výroby podle systému 2 + provádí pravidelný dozor nad systémem výroby a vydal certifikát SŘV č. 1021-CPR - 100 - 1/17

7. Vlastnost	Norma	Jednotka	Střední hodnota	Tolerance	Harmonizované technické normy	
Plošná hmotnost	EN ISO 9864	g/m <sup>2</sup>	130	± 10 %	EN 13249:2016	
Pevnost	EN ISO 10319	MD	kN/m	8	-1	EN 13250:2016
		CMD	kN/m	9	-1	EN 13251:2016
Tažnost	EN ISO 10319	MD	%	85	± 20	EN 13252:2016
		CMD	%	95	± 20	EN 13253:2016
Tloušťka 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	2	± 15 %	EN 13254:2016	
Statické protržení - CBR	EN ISO 12236	kN	1,4	-0,1	EN 13255:2016	
Dynamické protržení - kužel	EN ISO 13433	mm	20	+2	EN 13256:2016	
Charakteristická velikost otvorů O <sub>90</sub>	EN ISO 12956	μm	142	± 15	EN 13257:2016	
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie V <sub>I</sub> <sub>H50</sub>	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> · s	94,7	-6	EN 13265:2016	
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 0,1 / podélný směr	EN ISO 12958	l/m.s	20 kPa	6,2 x 10 <sup>-4</sup>	± 15 %	
			100 kPa	0		
			200 kPa	0		
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 1 / příčný směr	EN ISO 12958	l/m.s	20 kPa	8,01 x 10 <sup>-3</sup>		
			100 kPa	2,68 x 10 <sup>-3</sup>		
			200 kPa	5,88 x 10 <sup>-4</sup>		
Odolnost proti povětrnostním vlivům	EN ISO 12224	Zakryt v den uložení				
Nebezpečné látky		Méně než je požadováno v nařízeních členských států EU			Platné národní předpisy členských států EU	


Předpokládá se, že bude odolný po dobu minimálně 25 let v přírodních zeminách s 4<pH<9 a teplotách zeminy < 25° C.

8. ...

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením ( EU ) č. 305/2011 vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedého výše.

Podepsáno výrobcem a jeho jménem:  
V Moravském Krumlově: 18. 6. 2018

  
Ing. Robert Šímek  
předseda představenstva