



18

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: **MK HQ PES 900 / 2018 -2**

Polyesterová vpichovaná netkaná textilie Mokrutex HQ PES

# 1. MOKRUTEX HQ PES 900

2. Vpichovaná netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, tunelů, pro stavbu hrází, kanálů, odvodňovacích systémů pro funkci separační, filtrační, ochrannou a drenážní ( S, F, P, D )

3. RETEX a.s.  
U nádraží 894  
672 01 Moravský Krumlov, CZ  
e: geo@retex.cz · i: www.retex.cz

4. ...

5. Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků : **2+**

6.a Textilní zkušební ústav s.p. - oznámený subjekt 1021 provedl počáteční posouzení systému řízení výroby podle systému 2 + provádí pravidelný dozor nad systémem výroby a vydal certifikát SŘV č. 1021-CPR - 100 - 1/17

Vlastnost	Norma	Jednotka	Střední hodnota	Tolerance	Harmonizované technické normy	
Plošná hmotnost	EN ISO 9864	g/m <sup>2</sup>	900	± 10 %	EN 13249:2016	
Pevnost	EN ISO 10319	MD	kN/m	36	-3	EN 13250:2016
		CMD	kN/m	48	-3	EN 13251:2016
Tažnost	EN ISO 10319	MD	%	100	± 20	EN 13252:2016
		CMD	%	100	± 20	EN 13253:2016
Tloušťka 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	5.5	± 15 %	EN 13254:2016	
Statické protržení - CBR	EN ISO 12236	kN	6	-0.2	EN 13255:2016	
Dynamické protržení - kužel	EN ISO 13433	mm	1	+ 1,0	EN 13257:2016	
Pyramidální test	EN 14574	N	405.8	-40	EN 13265:2016	
Charakteristická velikost otvorů O <sub>90</sub>	EN ISO 12956	µm	79	± 15		
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie V <sub>I</sub> <sub>H50</sub>	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> . s	28.6	-3,7		
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 0,1 / podélný směr	EN ISO 12958	l/m.s	20 kPa	6,4 x 10 <sup>-4</sup>	± 20 %	
			100 kPa	3,8 x 10 <sup>-4</sup>		
			200 kPa	8,6 x 10 <sup>-5</sup>		
Propustnost vody v rovině geotextilie - gradient 1 / podélný směr	EN ISO 12958	l/m.s	20 kPa	1,34 x 10 <sup>-2</sup>		
			100 kPa	4,59 x 10 <sup>-3</sup>		
			200 kPa	3,21 x 10 <sup>-3</sup>		
Odolnost proti povětrnostním vlivům	EN ISO 12224	Zakrýt v den uložení				
Účinnost ochrany 300 kPa	EN 13719	%	2.31	± 10 %		
Nebezpečné látky		Méně než je požadováno v nařízeních členských států EU			Platné národní předpisy členských států EU	

Předpokládá se, že bude odolný po dobu minimálně 5 let v přírodních zeminách s 4<pH<9 a teplotách zeminy < 25° C.

8. ...

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením ( EU ) č. 305/2011 vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedého výše.

Podepsáno výrobcem a jeho jménem:  
V Moravském Krumlově: 18. 6. 2018

Ing. Robert Šimek  
předseda představenstva